BISCO

CORE-FLO™ DC *Dual-Cured*

Flowable Core Build-Up Composite

Instructions for Use

CE 0459

en CORE-FLO™ DC
Dual-Cured Flowable Core Build-Up Composite

GENERAL INFORMATION

CORE-FLO DC is a flowable dual-cured, radiopaque core build-up composite. **CORE-FLO DC** is specifically designed for placement in a syringe and is ready to use without any waste. **CORE-FLO DC** is also an ideal dentin replacement material. **CORE-FLO DC** comes in an automix dual-syringe and is dispensed with the DUAL-SYRINGE DISPENSER®. **CORE-FLO DC** is intended for use with a bonding agent that is compatible with dual-cured materials, such as BISCO adhesives.

Intended use/ user groups

Indications for use:
The principle indications for use of **CORE-FLO DC** are:
1. Core build-up material
2. Cementation of posts or pins
3. Dentin replacement material

Warnings:
- Contamination by saliva, blood, or water should be avoided during these procedures. When using bonding adhesives, contamination will compromise dentin bonding and may result in decreased longevity of the restoration.
- A rubber dam is recommended for all indications where moisture may be possible.

Cautions:
Contamination:
- Product may contain items that are designed for one-time use. Dispose of used or contaminated tips. Do not clean, disinfect or reuse.
- Use of commonly available hygienic protective covering to avoid any contamination of syringes during treatment is recommended. Do not sterilize syringes.
- Do not contact or disinfect the skin, unpolymerized (methyl) acrylate resins may cause skin sensitization in susceptible persons. In case of contact, wash skin with soap and water.
- To prevent polymerization or clogging, the dual-syringe mixing tip should be left in place until the next application.
- Do not attempt to remove the mixing tip without prior notice.
- Refer to the manufacturer's instructions. Unlike BISCO adhesives, not all core build-up materials or self-etch systems bond to self-cured or dual-cured materials.
- Restorations made with core build-up composites or flowable composite should not be used as bridges or have sufficient bulk to resist it thoroughly in order to prevent any bonding with these materials.
- Refer to DUAL-SYRINGE DISPENSER INSTRUCTIONS FOR USE for proper use, handling, and care.
- If refrigerated, allow **CORE-FLO DC** to reach room temperature before dispensing.
- Do not use product after the expiration date on specific expiration dates.
- Safety data sheet available at www.bisco.com.
- Safety data sheet available at www.bisco.com.
- Safety data sheet available at www.bisco.com.
- Instructions for Use available at www.bisco.com.

TECHNICAL INFORMATION
All room temperature (20°C/68°F – 25°C/77°F):
Working time: 2 minutes
Setting Time: Maximum 7 minutes
Working time and Setting time may vary based on storage conditions, temperature, humidity, etc.

INSTRUCTIONS FOR USE

CORE MATERIAL MIXING PROCEDURES:
1. Place the syringe into a Dual-Syringe Dispenser and remove the syringe cap or mixing tip from the dual-syringe.
2. Dispense a small amount of material onto a mixing pad to eliminate any voids in each chamber of the dual-syringe.
3. Attach a mixing tip to the dual-syringe. Align the tip key and keyway. Then turn the brown locking mechanism clockwise.
4. Dispense the desired amount of material onto a mixing pad using gentle steady pressure. (See TECHNICAL INFORMATION/Clot Section for Working and Setting Time information.)

CORE-FLO DC BUILD-UP USING CORE-FLO DC
(1) Isolate the tooth.
(2) Apply an adhesive according to the manufacturer's instructions; we recommend the use of any BISCO adhesive.
(3) Follow the DUAL-SYRINGE INSTRUCTIONS FOR USE for proper use of the Dual-Syringe for dispensing **CORE-FLO DC**.
(4) If using a matrix band, place a matrix band around the prepared tooth. Place the end of the matrix band snugly on to the preparation and dispense **CORE-FLO DC** into the matrix band.
(5) If using a crown form, place the matrix band around the core form and dispense **CORE-FLO DC**. Place the filled core form onto the prepared tooth and hold in place, light cure for 40 seconds.
(6) Prepare and finish the core in the usual manner.

2. POST CEMENTATION AND CORE BUILD-UP TECHNIQUE USING CORE-FLO DC
(1) Isolate tooth and prepare the tooth according to the post manufacturer's instructions.
(2) Apply an adhesive according to the manufacturer's instructions; we recommend the use of any BISCO adhesive and/or light cure dual-cured adhesive with paper points until the paper point returns dry from the canal and apply dry the adhesive to remove excess the solvent. **NOTE:** The paper point step is important when using a light cure adhesive in order to avoid interference or complete sealing of the post.
(3) Coat the surface of the post with an adhesive according to the manufacturer's instructions. This will increase the wettability of the post.
(4) Follow the DUAL-SYRINGE INSTRUCTIONS FOR USE for mixing of the Dual-Syringe for dispensing **CORE-FLO DC**.
(5) Using the root canal mixing tip, inject **CORE-FLO DC** into the canal. Start at the apical end of the canal and withdraw the tip slowly while keeping the tip cover element to minimize voids.
(6) Place the mixing tip on the post with **CORE-FLO DC**. Insert the post into the canal gently and maintain light pressure for 20-30 seconds once the post is seated.
(7) Continue to express **CORE-FLO DC** around the post and build-up the core to the desired height and shape. Remove the excess material while it is in a gel state. (Usually after 1 minute) Light tip as close as possible to the post and core build-up.
(8) Prepare and finish the core in the usual manner.

3. DENTIN REPLACEMENT MATERIAL
(1) Isolate tooth and prepare as a conservative manner. Rinse and dry.
(2) Apply an adhesive according to the manufacturer's instructions; we recommend the use of any BISCO adhesive.
(3) Follow the DUAL-SYRINGE INSTRUCTIONS FOR USE for proper use of the Dual-Syringe for dispensing **CORE-FLO DC**.
(4) Express **CORE-FLO DC** only to the level of the dentin-enamel junction.
(5) Light cure the **CORE-FLO DC** for 10 seconds. Continue to build the core with the recommended core build-up technique until cavity preparation is filled. Light cure according to manufacturer's instructions.
(6) Check the occlusion and continue with finishing and polishing procedures.

HYGIENE: To prevent polymerization or clogging, the dual-syringe mixing tip should be left in place until the next application. Use of commonly available hygienic protective covering to avoid any contamination of syringes during treatment is recommended. Do not sterilize syringes. Internally, wipe mixing tip with disinfectant prior to storage.

DISPOSAL: Express through a mixing tip or collect mixed excess material onto a mixing pad. Light cure excess material in sections until fully cured. Dispose of syringe, tips, and cured material according to community provisions relating to waste. In their absence, refer to national or regional regulations for disposal of waste.

STORAGE: Store kit at room temperature (20°C/68°F – 25°C/77°F). See individual component labels for specific expiration dates.

WARRANTY: BISCO, Inc. recognizes its responsibility to provide quality products to the dental profession. BISCO, Inc. will not accept liability for any damages or loss, either direct or consequential, stemming from the use of or inability to use the products as described. Before using, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risk and liability in connection therewith.

© BISCO, Inc. 2019
CORE-FLO, DUAL-SYRINGE DISPENSER and BISCO are trademarks of BISCO, Inc.
Dual-Syringe Dispenser is distributed by BISCO, Inc.

To Reorder Accessories:
X-81252P – Dual-Syringe Static Mixing Tips (30)
X-81253P – Dual-Syringe Mixing and Intraoral Tips (30)
X-81255P – Dual-Syringe Mixing and Root Canal Tips (30)

Caution: U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a licensed Dentist.

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Road
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-800-247-3368
1-847-534-6000
www.bisco.com

BISCO France
208, allée de la Coudouolette
13680 Lançon de Provence
France
33-4-90-42-92-92

IN-176R11
Rev. 9/21

de CORE-FLO™ DC
Composite fluide à polymérisation duale pour la reconstruction de moignons

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

CORE-FLO DC ist ein fließfähiges, dualpolymerisierbares, röntgendichtes Stumpfaufbaukomposit. **CORE-FLO DC** ist speziell für die Applikation in einer Spritze konzipiert und ist für den Aufbau der Stumpfstruktur in einer einfachen Anwendung vorgesehen. **CORE-FLO DC** ist zudem ein ideales Dentinersatzmaterial. **CORE-FLO DC** wird in einer Automisch-Doppelspritze geliefert und wird mit dem DUAL-SYRINGE DISPENSER® dosiert. **CORE-FLO DC** ist für die Verwendung mit einem Haftvermittler vorgesehen, der mit dualpolymerisierenden Materialien, wie zum Beispiel BISCO, kompatibel ist.

Vorgesehener Benutzer: zugelassener Zahnarzt

Indikationen für den Gebrauch:
Die grundsätzlichen Indikationen für den Gebrauch von **CORE-FLO DC** sind:
1. Stumpfaufbaumaterial
2. Zementierung von Stiften oder Pins
3. Dentinersatzmaterial

Warnhinweise:
- Kontakt mit Speichel, Blut oder Wasser sollte während dieser Prozeduren vermieden werden. Nicht mehr spezifizierte Dentinbindungen führen zu einer verminderten Haltbarkeit der Restauration.
- Es wird empfohlen, eine handelsübliche hygienische Schutzhülle zu verwenden, um eine Kontamination der Spritzen während der Behandlung zu vermeiden. Werden Spritzen sterilisiert, ist, entsprechend Sie sie. Wenn Spritzen nicht sterilisiert.
- Die Mischkanüle der Doppelspritze an einer Stelle bis zur nächsten Aufbewahrung lassen, um Polymerisation oder Verstopfung zu verhindern. Zur Verhinderung von Kontaminierung der Spritzen während der Behandlung wird die Verwendung von handelsüblichen hygienischen Schutzhüllen empfohlen. Die Spritzen nicht sterilisieren.
- Die Mischkanüle vor der Lagerung mit einer Wischdesinfektion desinfizieren.

ENTFERNUNG: Durch eine Mischkanüle herausdrücken oder angemessenes überschüssiges Material auf Mischblock ausdrücken. Überschüssiges Material abschnittsweise lichthärten, bis es vollständig ausgehärtet ist. Spritze, Spitzen und ausgehärtetes Material gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. Wenn es solche Bestimmungen nicht gibt, befolgen Sie die nationalen oder regionalen Vorschriften zur Abfallentsorgung.

LAGERUNG: Kit bei Raumtemperatur (20°C/68°F – 25°C/77°F) lagern. Siehe Einzelkomponentenetiketten für spezifische Haltbarkeitsdaten.

GARANTIE: BISCO, Inc. erkennt seine Verpflichtung zum Ersatz von fehlerhaften Produkten an. BISCO, Inc. übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, direkt oder indirekt, die aus der bestimmungsgemäßen oder Nichtverwendung der Produkte entstehen. Vor der Verwendung obliegt es der Verantwortung des Verwenders, die Angemessenheit des Produkts für die gewünschte Zweckbestimmung zu prüfen. Der Verwender übernimmt alle damit verbundenen Risiken und Haftung.

© BISCO, Inc. 2019
CORE-FLO, DUAL-SYRINGE DISPENSER und BISCO sind Marken von BISCO, Inc.
Der Dual-Spritzen Dispenser wird von BISCO, Inc. vertrieben.

Zu Reorder Accessories:
Um Zubehör nachzubestellen:
X-81252P – Statische Anmischspitzen für Doppelspritzen (30)
X-81253P – Anmisch- und intraorale Spitzen für Doppelspritzen (30)
X-81267P – Anmisch- und Wurzelkanalspitzen für Doppelspritzen (30)

HINWEIS: Melden Sie jeden schweren Vorfall an BISCO und die zuständige Behörde des EU-Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist.

* CORE-FLO is a trademark of BISCO, Inc.
Dual-Syringe Dispenser is distributed by BISCO, Inc.

fr CORE-FLO™ DC
Composite fluide à polymérisation duale pour la reconstruction de moignons

INFORMATIONS GÉNÉRALES

CORE-FLO DC est un composite fluide hybridisant (dual-cure) radio-opaque destiné à la reconstitution de moignons. **CORE-FLO DC** est spécialement conçu pour le scellement des tenons et la reconstitution facile des moignons en une seule application. **CORE-FLO DC** constitue également un matériau de remplacement idéal de la dentine. **CORE-FLO DC** est conditionné en double-seringue. **CORE-FLO DC** est prêt à l'emploi sans aucun gaspillage. **CORE-FLO DC** est conçu pour une utilisation avec un adhésif compatible avec des matériaux dualisants, tels que les adhésifs de BISCO.

Utilisateur prévu : Chirurgien-Dentiste diplômé.

Indications pour lu usc:
Les principales indications de **CORE-FLO DC** sont les suivantes :
1. Matériau de reconstitution de moignons
2. Scellement adhésif des tenons ou pivots
3. Dentinoplastie matériau de remplacement

Avertissements :
- Le contact avec des salivas par la salive, le sang ou l'eau doivent être évités pendant ces procédures. Lors de l'utilisation d'adhésifs dentaires, la contamination peut compromettre la liaison à la dentine et peut provoquer une diminution de la durabilité de la restauration.
- L'utilisation d'une digue en caoutchouc est recommandée pour toutes les indications où des moisissures peuvent survenir.

Mises en garde :
Contamination croisée :
- Produit susceptible de contenir des accessoires conçus pour une utilisation à un usage unique. Jeter les embouts utilisés ou contaminés. Ne pas nettoyer, désinfecter ou réutiliser.
- L'utilisation des systèmes de protection hygiéniques couramment disponibles pour éviter toute contamination des seringues pendant le traitement. Ne pas stériliser les seringues. Si elles ne sont pas stériles, jetez-les.
- Ne pas entrer en contact avec la peau ; les résines (meth) acrylates non polymérisées peuvent provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles. En cas de contact, laver la peau à l'eau et au savon.
- Pour éviter la polymérisation ou le bouchage, laisser la pointe de mélange de la double-seringue en place jusqu'à l'application suivante. Ne pas retirer la pointe de mélange sans préavis.
- Consulter les instructions des fabricants. A différence des adhésifs de BISCO, Inc., tous les ciments ou adhésifs de scellement ne se lient pas aux matériaux autodurcissants ou autodurcissants.
- Les restaurations en composites de moignons ou composite fluide ne doivent pas être utilisées comme ponts ou avoir suffisamment de volume pour résister à l'usure de manière correcte.
- Consulter le mode d'emploi du DUAL-SYRINGE DISPENSER pour un bon usage, une bonne manipulation et un bon entretien.
- Si réfrigéré, laisser **CORE-FLO DC** atteindre la température ambiante avant de le doser.
- Ne pas utiliser le produit au-delà de la date de péremption.
- Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
- Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
- Mode d'emploi disponible sur demande.
- Mode d'emploi disponible sur demande.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Température ambiante (20°C/68°F – 25°C/77°F) :
Temps de travail : Minimum 2 minutes
Temps de prise : Maximum 7 minutes
Les temps de travail et de prise peuvent varier selon les conditions de stockage, de température, d'humidité, etc.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

PROCÉDURES DE MÉLANGE DU MATÉRIAU DE RECONSTITUTION
1. Insérer la seringue dans un pistolet pour double-seringue et retirer le capuchon de la seringue ou la pointe de la double-seringue.
2. Exprimer une petite quantité de matériau sur un bloc de mélange afin de éliminer toutes les bulles d'air dans chaque compartiment de la double-seringue.
3. Fixer une pointe de mélange à la double-seringue en alignant ergot sur la rainure. Puis, tourner le mécanisme de fermeture brun dans le sens des aiguilles d'une montre.
4. Exprimer la quantité souhaitée de matériau en exerçant une pression douce et régulière. (Voir la section "INFORMATION TECHNIQUES" pour les informations de prise et de temps de travail.)

RECONSTITUTION DE MOIGNONS UNIQUE CORE-FLO DC
(1) Isoler dent et dentine en un digue de gomme.
(2) Appliquer un adhésif selon les instructions du fabricant ; nous recommandons l'utilisation de tous les produits adhésifs BISCO.
(3) Suivre les INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE LA SERINGUE DUALE pour un bon usage de la double-seringue et pour le dosage **CORE-FLO DC**.
(4) Si vous utilisez une matrice, placez une bande matrice autour de la dent préparée. Placez l'extrémité de l'embout d'injection intra-oral **CORE-FLO DC** dans la matrice et injecter **CORE-FLO DC**. Photopolymériser 40 secondes.
(5) Si vous utilisez une couronne, placez la matrice autour de la dent préparée. Placez **CORE-FLO DC** dans la matrice et injecter **CORE-FLO DC**. Positionner le moule de couronne rempli de **CORE-FLO DC** sur la dent préparée et maintenir en place, photopolymériser 40 secondes.
(6) Préparer et finir le noyau de manière habituelle.

2. TECHNIQUE DE SCELLEMENT DE TENONS ET DE RECONSTITUTION DE MOIGNONS UNIQUE CORE-FLO DC
(1) Isoler la dent et la préparer selon les instructions du fabricant du tenon.
(2) Appliquer un adhésif selon les instructions du fabricant ; nous recommandons l'utilisation d'un des adhésifs de BISCO, Inc. Pour éviter toute contamination, utiliser une pointe de papier pour sécher le canal jusqu'à ce qu'elle ressorte sèche et appliquer à sec l'adhésif photopolymérisable pour éliminer le solvant. **NOTE :** Il est important de utiliser une pointe de papier lorsque vous utilisez un adhésif photopolymérisable afin d'éviter toute interférence ou un étanchéité complète du tenon.
(3) Enduire la surface du tenon d'un adhésif selon les instructions du fabricant. Cela augmentera la mouillabilité du tenon.
(4) Suivre les INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE LA SERINGUE DUALE pour un bon usage de la double-seringue et pour le dosage de **CORE-FLO DC**.
(5) Injecter **CORE-FLO DC** à l'intérieur du canal à l'aide de l'embout mélangeur intradiculaire. Commencer par l'extrémité apicale du canal et retirer lentement l'embout tout en maintenant le matériau pour réduire au minimum les bulles d'air.
(6) Enduire de **CORE-FLO DC** l'extrémité apicale du tenon. Placer délicatement le tenon dans le segment canalaire préparé et maintenir une pression légère pendant 20 à 30 secondes après sa mise en place.
(7) Continuer à exprimer **CORE-FLO DC** autour du tenon et bâtir le noyau jusqu'à la hauteur et la forme souhaitées. Photopolymériser 40 secondes.
(8) Éliminer les excès de matériau, puis photopolymériser pendant 40 secondes en tenant l'embout de la lampe photo-polymérisante aussi proche que possible.
(9) Préparer et finir le pilier de manière habituelle.

3. MATÉRIAU DE REMPLACEMENT DE LA DENTINE
(1) Isoler la dent et la préparer de manière conservatrice. Rincer et sécher.
(2) Appliquer un adhésif selon les instructions du fabricant ; nous recommandons l'utilisation d'un des adhésifs de BISCO.
(3) Suivre les INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE LA SERINGUE DUALE pour un bon usage de la double-seringue et pour le dosage de **CORE-FLO DC**.
(4) Exprimer **CORE-FLO DC** jusqu'au niveau de la jonction dentine-émail uniquement.
(5) Photopolymériser **CORE-FLO DC** pendant 10 secondes. Condenser fermement un composite hybridisant (dual-cure) recommandé pour compléter la restauration par incréments, jusqu'à ce que la préparation soit remplie. Photopolymériser selon les instructions du fabricant.
(6) Vérifier l'occlusion et poursuivre avec les procédures de finition et de polissage.

HYGIÈNE : Afin de prévenir tout risque de polymérisation ou d'obstruction, le mélangeur de la double-seringue doit être laissé en place jusqu'à l'application suivante. Il est recommandé d'utiliser des protections hygiéniques disponibles pour éviter toute contamination des seringues au cours du traitement, est recommandée. Ne pas stériliser les seringues. Si elles ne sont pas stériles, jetez-les. Essuyez le mélangeur à l'aide d'un désinfectant avant stockage.

ÉLIMINATION : Extraire mediante una punta de mezcla o recoja la mezcla de material en exceso en un bloque de mezcla. Endurecer el material en exceso en secciones hasta que esté endurecido del todo. Elimine la jeringa, puntas y material fraguado de acuerdo con las disposiciones locales relativas a los residuos. En caso de ausencia de disposiciones locales, consulte las normas nacionales o regionales relativas a la eliminación de residuos.

CONSERVACIÓN: Conserve el kit a temperatura ambiente (20°C/68°F – 25°C/77°F). Consulte las etiquetas de los componentes individuales para ver las fechas de caducidad específicas.

GARANTÍA: BISCO, Inc. asume la responsabilidad de sustituir los productos en caso de que estén defectuosos. BISCO, Inc. no se responsabiliza por los daños o pérdidas, ya sean directos o derivados, que se deban a la utilización o a la imposibilidad de utilización de los productos descritos. Antes de su utilización, es responsabilidad del usuario establecer la idoneidad del producto para el uso previsto. El usuario asume todos los riesgos y la responsabilidad relacionados con la idoneidad.

* CORE-FLO es una marca comercial de BISCO, Inc.
El Dual-Syringe Dispenser es distribuido por BISCO, Inc.

Para solicitar más accesorios:
X-81252P – Boquillas de mezcla estáticas de jeringa de automezcla (30)
X-81253P – Boquillas de mezcla y puntas intraorales de jeringa de automezcla (30)
X-81267P – Boquillas de mezcla y puntas intraorales de jeringa de automezcla (30)

AVISO: Notifique cualquier incidente grave a BISCO y a la autoridad competente del estado miembro de la UE en el que el usuario o/o paciente esté establecido.

es CORE-FLO™ DC
Composite fluido de curado dual para reconstrucción de muñones

INFORMACIÓN GENERAL

CORE-FLO DC es un composite fluido hybridizado (dual-cure) radio-opaque destinado a la reconstitución de muñones. **CORE-FLO DC** está específicamente diseñado para el sellado de los tenons y la reconstitución fácile des moignons en une seule application. **CORE-FLO DC** constituye igualmente un material de remplazamiento ideal de la dentine. **CORE-FLO DC** está condicionado en double-seringue. **CORE-FLO DC** está listo para el uso sin desperdicios. **CORE-FLO DC** está concebido para un uso con un adhesivo compatible con materiales duales, como los adhesivos de BISCO.

Usuario previsto: odontólogo titulado

Indicaciones para su uso:
Las principales indicaciones de uso de **CORE-FLO DC** son:
1. Material de reconstitución de muñones
2. Cementación de postes o pivotes
3. Material de reposición de la dentina

Advertencias:
- Durante estos procedimientos se debe evitar la contaminación con saliva, sangre o agua. Al emplear un sistema adhesivo dentinario, la contaminación comprometerá la adhesión a la dentina y puede provocar una disminución de la duración de la restauración.
- La utilización de un dique de goma está recomendada para todas las indicaciones en donde cualquier tipo de contaminación pudiese ocurrir.

Cuidados:
Contaminación cruzada:
- El producto puede contener accesorios de un solo uso. Deseche las puntas usadas o contaminadas. No limpiar, desinfectar o reutilizar.
- Se recomienda el empleo de protecciones higiénicas fácilmente disponibles para evitar la contaminación de las jeringas durante el tratamiento. No se jeringa en contamina, desechá. No limpiar ni desinfectar.

Precauciones
- Evite el contacto con la piel; (met) acrilato resinas no polimerizados pueden causar reacciones alérgicas en personas susceptibles. En caso de contacto, lave la piel con agua y jabón.
- Para evitar la polimerización o el bloqueo, la punta de mezcla de la jeringa de automezcla debe dejarse colocada hasta la aplicación siguiente. Se recomienda el uso de una cubierta protectora higiénica de manera habitual para evitar la contaminación de las jeringas durante el tratamiento. Si se utiliza desinfectante, limpie la punta de mezcla de la jeringa de automezcla antes de guardarla.
- Consulte las instrucciones del fabricante. A diferencia de los adhesivos de BISCO, Inc., no todos los cementos o adhesivos de sellado se unen a materiales autocurados o autocurados.
- Las restauraciones de composite de muñones o composite fluido no deben usarse como puentes o tener suficiente volumen para resistir el desgaste de manera correcta.
- Consulte el manual de instrucciones del DUAL-SYRINGE DISPENSER para un buen uso, manejo y mantenimiento.
- Si está refrigerado, deje que **CORE-FLO DC** alcance la temperatura ambiente antes de usarlo.
- No utilizar el producto después de la fecha de caducidad.
- La ficha de seguridad está disponible en www.bisco.com.
- La ficha de seguridad está disponible en www.bisco.com.
- La ficha de seguridad está disponible en www.bisco.com.
- Las instrucciones de uso están disponibles en www.bisco.com.

INFORMACIÓN TÉCNICA
Consulte a la temperatura ambiente (20°C/68°F – 25°C/77°F):
Tiempo de trabajo: Mínimo 2 minutos
Tiempo de fraguado: Máximo 7 minutos
El tiempo de trabajo y el tiempo de fraguado pueden variar según las condiciones de almacenamiento, temperatura, humedad, etc.

INSTRUCCIONES DE USO

PROCEDIMIENTO DE MEZCLA DEL MATERIAL PARA MUÑÓN:
1. Coloque la jeringa en un dispensador de jeringa de automezcla y retire la tapa de la jeringa o la punta de mezcla de la jeringa de automezcla.
2. Coloque una pequeña cantidad de material en una loseta para eliminar los vacíos existentes en las cámaras de la jeringa de automezcla.
3. Sujetar una punta mezclada a la jeringa de automezcla. Alinear la clave de la punta y la ranura. Girar el mecanismo de cierre marrón en el sentido de las agujas del reloj.
4. Dispensar la cantidad deseada de material utilizando una presión suave constante. (Ver la sección "INFORMACIÓN TÉCNICA" para información de tiempo de trabajo y de fraguado).

RECONSTRUCCIÓN DE MUÑONES USANDO CORE-FLO DC
(1) Aislar diente con un dique de goma.
(2) Aplique un adhesivo según las instrucciones del fabricante; recomendamos el uso de cualquiera de los productos adhesivos de BISCO.
(3) Siga las INSTRUCCIONES DE USO DE LA JERINGA DE AUTOMEZCLA para cargar la jeringa de automezcla para dispensar **CORE-FLO DC**.
(4) Si usa una matriz, coloque una banda matriz alrededor del diente preparado. Coloque el extremo de la punta intraoral directamente en la preparación y dispense **CORE-FLO DC** Fotocure durante 40 segundos.
(5) Si usa una corona, coloque la matriz alrededor del diente preparado. Coloque **CORE-FLO DC** en la matriz y dispense **CORE-FLO DC**. Posicione el molde con el material en el diente preparado y manténgalo en sitio. Fotocure durante 40 segundos.
(6) Prepare y acabe el muñón de la forma usual, usando fresas de diamante y carburo.

2. TÉCNICA DE CEMENTACIÓN DE POSTES Y RECONSTRUCCIÓN DE MUÑONES USANDO CORE-FLO DC
(1) Aísle el diente y prepárelo siguiendo las instrucciones del fabricante del poste.
(2) Aplique un adhesivo según las instrucciones del fabricante; recomendamos el uso de cualquiera de los productos adhesivos BISCO. Antes del fotocurado, seque el canal usando puntas de papel hasta secar completamente y aplique el adhesivo fotocurable en seco para eliminar el disolvente. **NOTA:** El paso de la punta de papel es importante cuando se utiliza un adhesivo fotocurable, para evitar que el adhesivo fotocurable impida el correcto sellado del poste.
(3) Recubra la superficie del poste con un adhesivo según las instrucciones del fabricante. Esto aumentará la humectabilidad del poste.
(4) Siga las INSTRUCCIONES DE USO DE LA JERINGA DE AUTOMEZCLA para cargar la jeringa de automezcla para dispensar **CORE-FLO DC**.
(5) Inyecte **CORE-FLO DC** en el conducto radicular. Comience por el extremo apical del conducto y retire la punta lentamente a la vez, mantenga la punta en el cemento para minimizar burbujas o fallas.
(6) Aplique **CORE-FLO DC** en el extremo del poste con el tenon. Inserte el poste en el conducto y presione ligeramente durante 20 a 30 segundos una vez que haya asentado el poste.
(7) Siga aplicando **CORE-FLO DC** alrededor del poste y reconstruya el muñón hasta la altura y la forma deseadas.
(8) Elimine el exceso de material y fotocure durante 40 segundos exceptuando la punta de luz al poste y a la reconstrucción del muñón tanto como sea posible.
(9) Prepare y acabe el muñón de la forma usual, usando fresas de diamante y carburo.

3. MATERIAL DE REMPLAZAMIENTO DE LA DENTINA
(1) Aísle el diente y prepare la cavidad de una forma conservadora. Enjuague y seque.
(2) Aplique un adhesivo según las instrucciones del fabricante; recomendamos el uso de cualquiera de los productos adhesivos BISCO.
(3) Siga las INSTRUCCIONES DE USO DE LA JERINGA AUTOMEZCLA para cargar la jeringa de automezcla para dispensar **CORE-FLO DC**.
(4) Exprima **CORE-FLO DC** solo hasta el límite dentina-esmalte.
(5) Fotocure el **CORE-FLO DC** durante 10 segundos. Continúe construyendo el núcleo con la técnica de fotocurado, aumentando la cantidad gradualmente hasta que la preparación de la cavidad se llene. Fotocure de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
(6) Compruebe la oclusión y continúe con los procedimientos de acabado y pulido.

HIGIENE: Para prevenir la polimerización o la obstrucción, la punta de mezcla de la jeringa de automezcla se la jeringa hasta el próximo uso. El uso de cubiertas protectoras higiénicas para evitar cualquier contaminación de las jeringas durante el tratamiento es recomendado. No la jeringa ni esterilizarla internamente. Limpiar la superficie de la punta de mezcla con un desinfectante antes de guardarla.

ELIMINACIÓN: Extraiga mediante una punta de mezcla o recoja la mezcla de material en exceso en un bloque de mezcla. Endurezca el material en exceso en secciones hasta que esté endurecido del todo. Elimine la jeringa, puntas y material fraguado de acuerdo con las disposiciones locales relativas a los residuos. En caso de ausencia de disposiciones locales, consulte las normas nacionales o regionales relativas a la eliminación de residuos.

CONSERVACIÓN: Conserve el kit a temperatura ambiente (20°C/68°F – 25°C/77°F). Consulte las etiquetas de los componentes individuales para ver las fechas de caducidad específicas.

GARANTÍA: BISCO, Inc. asume la responsabilidad de sustituir los productos en caso de que estén defectuosos. BISCO, Inc. no se responsabiliza por los daños o pérdidas, ya sean directos o derivados, que se deban a la utilización o a la imposibilidad de utilización de los productos descritos. Antes de su utilización, es responsabilidad del usuario establecer la idoneidad del producto para el uso previsto. El usuario asume todos los riesgos y la responsabilidad relacionados con la idoneidad.

* CORE-FLO es una marca comercial de BISCO, Inc.
El Dual-Syringe Dispenser es distribuido por BISCO, Inc.

Para solicitar más accesorios:
X-81252P – Boquillas de mezcla estáticas de jeringa de automezcla (30)
X-81253P – Boquillas de mezcla y puntas intraorales de jeringa de automezcla (30)
X-81267P – Boquillas de mezcla y puntas intraorales de jeringa de automezcla (30)

AVISO: Notifique cualquier incidente grave a BISCO y a la autoridad competente del estado miembro de la UE en el que el usuario o/o paciente esté establecido.

sv CORE-FLO™ DC
Dualhärdande flytande kompositbyggmaterial för parkeringsfunktion

GENERELL INFORMATION

CORE-FLO DC är en flytande dualhärdande radiopak kompositbyggmaterial. **CORE-FLO DC** är speciellt utformad för att kunna appliceras i en spruta och är redo att användas utan spillmaterial. **CORE-FLO DC** är också en utmärkt dentinersättningsmaterial. **CORE-FLO DC** levereras i en automix dubbelsprutpatron och dispenseras med DUAL-SYRINGE DISPENSER®. **CORE-FLO DC** är avsedd att användas med ett adhesivsystem som är kompatibelt med dual-härdande material, såsom BISCO:s adhesiver.

Avsedd användare: legitimerad tandläkare

Användningsområden:
De huvudsakliga indikationsområdena för användning av **CORE-FLO DC** är:
1. Material för pelarbyggnad
2. Cementering av pelare och stift
3. Ersättningsmaterial för dentin

Varningar:
- Denna produkt kan vara olämplig att använda till patienter som uppvisat allergisk reaktion mot metakrylater.
- Kontakt med saliva, blod eller vatten bör undvikas vid hantering. När dentalbesmörjare används kraftigt minskad vidhäftning till dentinen kan leda till en kortare resulterande restaurering med fullständiga fördelar.
- Kofferdam rekommenderas vid alla indikationer vid kontaminerade ytor.

Observanda:
Kontaminering:
- Produkt kan innehålla komponenter som är avsedda för engångsbruk. Kasta bort kontaminerade komponenter spettar. Rengör, desinficera eller återanvänd inte.
- Använder hygienisk skyddsmaterial som är tillgängliga skyddsfolien för att undvikla kontamination av sprutor under behandlingen. Sterilisera inte sprutor.
- Undvik kontaminering av sprutan genom att lämna blandningsspetsen i sprutan tills nästan nästa gång. Om du gör det kan det leda till kontaminering av sprutan och kontaminerade sälarg denna. Rengör eller desinficera inte.

Varningar
- Undvik kontakt med huden; upolymeriserade (meth) akrylat harser kan förorsaka sensibilisering till hudan på känsliga personer. I händelse av kontakt tvätta huden med tvål och vatten.
- For at undgå hærdning og tilstopning af åbningerne i dobbeltsprøjtens blandingsspids skal blandingsspidsen ikke fjernes inden næste anvendelse.
- Forsøg ikke at fjerne blandingsspidsen uden forudgående varsel.
- Se producentens anvisninger. Ikke alle produkter til fastgørelse af pelere og cementering af stifter er egnede til at binde til selvhærdende og dualhærdende materialer.
- Se brugsanvisningen fra producenten. I modsætning til BISCO's adhesiver er ikke alle pelerbyggere og selv-ætsende fastgørelsesmidler egnede til selvhærdende og dualhærdende materialer.
- Restaureringer af pelerbyggere eller flydende komposit bør ikke bruges som broer eller have nok volumen til at modstå slitage korrekt for at undgå binding til disse materialer.
- Se brugsanvisningen for DUAL-SYRINGE DISPENSER for korrekt håndtering af dispenseren.
- Hvis produktet er blevet opbevaret i køleskab, skal det opvarmes til stuetemperatur inden dosering.
- Sikkerhedsdatablad kan pålænndring rekvireres.
- Sikkerhedsdatablad kan pålænndring rekvireres.
- Brugsanvisning kan rekvireres efter anmodning.
- Brugsanvisning kan rekvireres efter anmodning.

TEKNISK INFORMATION
Vid rumstemperatur (20°C/68°F – 25°C/77°F):
Arbetstid: Minimum 2 minuter
Härdningstid: Maximum 7 minuter
Arbets- och härdningstider kan variera beroende på förvaringsförhållanden, temperatur, fuktighet, etc.

BRUKSANVISNING

PROCEDURER FÖR MATERIALBLANDNING:
1. Indsæt sprøjten i en doblet sprøjtedispenser, og tag hætten eller blandingsspidsen af dual-sprøjten.
2. Pres en lille mængde materiale ud på et blandingsbræt for at fjerne eventuelle luftlommer i hver af dual-sprøjtens kammer.
3. Sæt en blandespids på dobbeltsprøjten, og sæt for, at nøgen og åbningen er justeret. Derefter drejes det tilsemekanisme med uret.
4. Pres den ønskede mængde materiale ved hjælp af blød, konstant, stabil tryk. (se afsnittet "TEKNISK OPLYSNINGER" for oplysninger om arbejds- og hærdetider).

1. FREMSTILLING AF PLASTISK OPBYGNING MED CORE-FLO DUAL
(1) Isolér det pågældende tand.
(2) Anvend en adhesiv i henhold til producentens anvisninger; vi anbefaler brug af et af BISCO's produkter.
(3) Følg brugsanvisningen for DUAL-SYRINGE DISPENSER for korrekt brug af dobbeltsprøjten til dosering af **CORE-FLO DUAL**.
(4) Hvis brugsanvisningen for DUAL-SYRINGE DISPENSER for korrekt brug af dobbeltsprøjten og dosering af **CORE-FLO DUAL**.
(5) Hvis du bruger en matrix, placer matrixbåndet omkring den præparerede tand. Placer det præparerede tand i kronformen og placer den fyldte kronform på det præparerede tand, lyshærd i 40 sekunder.
(6) Præparer og afslut opbygningen på sædvanlig vis.

2. TENKN TIL CEMENTERING AF ROSSTETER OG OPBYGNING AF PLASTISK OPBYGNING MED CORE-FLO DUAL
(1) Isolér tanden og forbered tanden i henhold til producentens anvisninger.
(2) Anvend en adhesiv i henhold til producentens anvisninger; vi anbefaler brug af et af BISCO's produkter. Tørrens kanalen med papirspidser, indtil papirspidsen er tørt, og anvend derefter et tørt, ikke-ætsende fastgørelsesmiddel for at fjerne overskydende opløsningsmiddel. **BEMÆRK:** Trinnet med tørlægning med papirspids er vigtigt, hvis der anvendes et lyshærdende fastgørelsesmiddel, for at undgå forstyrrelser eller fuldstændig tætning af stiften.
(3) Dæk overfladen af stiften med et fastgørelsesmiddel i hen

CORE-FLOW™ DC

Dvojno izpopolnilna strukturni jeklo za izvrstnost pomočnikov

OPIS INFORMACIJE

CORE-FLOW DC je tekoči, dvojitih vibriranih zemljevidnih kompozit pro dostavo jekla. **CORE-FLOW DC** kombinira dvojno izpopolnilno tehnologijo z nadgradnjo zemeljske strukture v jedru jeklenega primeri. **CORE-FLOW DC** takoder je idealen material za zamjenu denitna. **CORE-FLOW DC** izpolnjuje se s dvostruko tekoči s autokompaktnim mehanizmom pozdajanje in DOZATORNOM DVOJNE STRICALNIC™. **CORE-FLOW DC** zamjenjen je za opsežna se ispitivanja za vezivanje kože i polimernih i dvojnih materijala, ima dio su BIO-LOGIC adhezivi.

Predvideni korisnik: ovlašteni zubni liječnik.

Uputa za upotrebu:
Glavne indikacije za primjenu **CORE-FLOW DC** su:
1. Materijal za nadgradnju jezgre
2. Zemljemerske kolčice iz klonova
3. Zamjenski materijal za denitn

Upozorenje:
• Tijekom ovih postupaka treba izbjegavati onečišćenje kože i sluznice. Ako se onečišćenje ipak dogodi, onečišćenje se uklanja vezivanje dentina i treba dovesti do smanjenje dugoročnosti nadomjestka.
• Ne preporučuje se ove indikacije gdje postoje mogućnost kontaminacije.

Oprez:
Uskladiti kontaminacija:
• Proizvod može aktivirati proizvode za jednokratnu upotrebu. Odstranite naključni kontaminirani proizvod. Nemojte za ponovno kontaminirati.
• Preporučuje se upotreba uobičajenog dostojanstvenog sustava za izolaciju. Ako se ne koristi, pažnja treba obratiti na kontaminaciji sline, krvi i vlage.
• Dopuštanje proizvod biti bebem ukotveni bebna. Ukotvljenje bebna ne smije biti ispod razine gingivalnog ovrhlačenja. Ovaj proizvod nije dizajniran za kontaminaciju sline, krvi i vlage. Nemojte ga ponovno dezinfekcirati.

Mjere predostrožnosti:
• Izbegavajte dodir s kožom: nepolimerizirane (met) akrilatne smole mogu kod osjetljivih osoba izazvati preosjetljivost kože. U slučaju dodira, operite kožu vodom i sapunom.
• Nakon dodavanja polimerizacija ili začepljenje, dvojni ili štrcajte za injiranje treba uzeti na znanje da se sidrene primjene. Ako se koristi intraoralno, prije upotrebe vrh treba obrisati dezinfijensom.
OGLAŠAVAJU: Izbrisite kroz vrh za injiranje ili sakupite izmjetanih viska materijala na podlozu za injiranje. Svoje ruke i kožu zaštitite od kontaminacije. Ne dopustite da vrh za injiranje. Odložite štrcaljku, vrhove i ukrštnuti materijal u skladu s otrednjama zaključnice koje se odnose na odlaganje otpada. Ako je nema, slijedite nacionalne ili regionalne odredbe koje se odnose na odlaganje otpada.
ČUVANJE: Čuvajte na temperaturi od 5 do 23 °C (od 41 do 73 °F) i na suhom mjestu.
JAMSTVO: BISCO, Inc. jamči svoju odgovornost za zamjenu proizvoda u skladu sa njegovim. Tvrtka BISCO, Inc. ne preuzima odgovornost za bilo kakve štete i gubitke, bilo izravne ili posljedične, koje proizlazi iz upotrebe ili nemogućnosti upotrebe ovog proizvoda u bilo kojem slučaju, kontakt je dužan obraditi pokazivač proizvoda za njegovu naprezanju upotrebu. Korisnik preuzima sav rizik i svu odgovornost za gore navedeno.

* CORE-FLO je zaštićeni znak tvrtke BISCO, Inc.
CORE-FLOW DC je zaštićeni znak tvrtke BISCO, Inc.
X-81252F – Statički vrhovi injektne štrcaljke (30)
X-81267F – Vrhovi intraoralne injektalne štrcaljke (30)

Za ponovno naručivanje pribora:
X-81252F – Statički vrhovi injektalne štrcaljke (30)
X-81267F – Vrhovi intraoralne injektalne štrcaljke (30)

UPOZORENJE: Jakoboki zdravstve mimoštarde uštiskivi otrasite sposobnost BISCO a pitalstvenu organe i denskim stätid Eu, kde uživatel nebo pacient sídlí.

CORE-FLOW™ DC

Kettä täytettävä, jäykän komposiitin dentaalisen ohjaajan

OHJE INFORMATIONE

CORE-FLOW DC on tekstu, dvojitä vibrovanej zemljemkrétnych kompozit pro dostavu jádra. **CORE-FLOW DC** kombinuje dvojitú plnivovú technológiu s nadstavbou zemskej štruktúra jádra v rámci jadra jeleňovej primeri. **CORE-FLOW DC** takoder je ideálen materiál za zamjenu denitna. **CORE-FLOW DC** izpolnjuje se s dvostrukoj tekoćih s autokompaktnim mehanizmom pozdajanje i s DOZATORNOM DVOJNE STRICALNIC™. **CORE-FLOW DC** zamjenjen je za opsežna se ispitivanja za vezivanje kože i polimernih i dvojnih materijalima, ima dio su BIO-LOGIC adhezivi.

Predvideni korisnik: ovlašteni zubni liječnik.

Uputa za upotrebu:
Glavne indikacije za primjenu **CORE-FLOW DC** su:
1. Materijal za nadgradnju jezgre
2. Zemljemerske kolčice iz klonova
3. Zamjenski materijal za denitn

Upozorenje:
• Tijekom ovih postupaka treba izbjegavati onečišćenje kože i sluznice. Ako se onečišćenje ipak dogodi, onečišćenje se uklanja vezivanje dentina i treba dovesti do smanjenje dugoročnosti nadomjestka.
• Ne preporučuje se ove indikacije gdje postoje mogućnost kontaminacije.

Oprez:
Uskladiti kontaminacija:
• Proizvod može aktivirati proizvode za jednokratnu upotrebu. Odstranite naključni kontaminirani proizvod. Nemojte za ponovno kontaminirati.
• Preporučuje se upotreba uobičajenog dostojanstvenog sustava za izolaciju. Ako se ne koristi, pažnja treba obratiti na kontaminaciji sline, krvi i vlage.
• Dopuštanje proizvod biti bebem ukotveni bebna. Ukotvljenje bebna ne smije biti ispod razine gingivalnog ovrhlačenja. Ovaj proizvod nije dizajniran za kontaminaciju sline, krvi i vlage. Nemojte ga ponovno dezinfekcirati.

Mjere predostrožnosti:
• Izbegavajte dodir s kožom: nepolimerizirane (met) akrilatne smole mogu kod osjetljivih osoba izazvati preosjetljivost kože. U slučaju dodira, operite kožu vodom i sapunom.
• Nakon dodavanja polimerizacija ili začepljenje, dvojni ili štrcajte za injiranje treba uzeti na znanje da se sidrene primjene. Ako se koristi intraoralno, prije upotrebe vrh treba obrisati dezinfijensom.
OGLAŠAVAJU: Izbrisite kroz vrh za injiranje ili sakupite izmjetanih viska materijala na podlozu za injiranje. Svoje ruke i kožu zaštitite od kontaminacije. Ne dopustite da vrh za injiranje. Odložite štrcaljku, vrhove i ukrštnuti materijal u skladu s otrednjama zaključnice koje se odnose na odlaganje otpada. Ako je nema, slijedite nacionalne ili regionalne odredbe koje se odnose na odlaganje otpada.
ČUVANJE: Čuvajte na temperaturi od 5 do 23 °C (od 41 do 73 °F) i na suhom mjestu.
JAMSTVO: BISCO, Inc. jamči svoju odgovornost za zamjenu proizvoda u skladu sa njegovim. Tvrtka BISCO, Inc. ne preuzima odgovornost za bilo kakve štete i gubitke, bilo izravne ili posljedične, koje proizlazi iz upotrebe ili nemogućnosti upotrebe ovog proizvoda u bilo kojem slučaju, kontakt je dužan obraditi pokazivač proizvoda za njegovu naprezanju upotrebu. Korisnik preuzima sav rizik i svu odgovornost za gore navedeno.

* CORE-FLO je zaštićeni znak tvrtke BISCO, Inc.
CORE-FLOW DC je zaštićeni znak tvrtke BISCO, Inc.
X-81252F – statički vrhovi injektne štrcaljke (30)
X-81267F – vrhovi intraoralne injektalne štrcaljke (30)

Za ponovno naručivanje pribora:
X-81252F – Statički vrhovi injektalne štrcaljke (30)
X-81267F – Vrhovi intraoralne injektalne štrcaljke (30)

UPOZORENJE: Jakoboki zdravstve mimoštarde uštiskivi otrasite sposobnost BISCO a pitalstvenu organe i denskim stätid Eu, kde uživatel nebo pacient sídlí.

CORE-FLOW™ DC

Dvojno izpolnilni strukturni jeklo za izvrstnost pomočnikov

OPIS INFORMACIJE

CORE-FLOW DC je tekoči, dvojitih vibriranih zemljemkrétnych kompozit pro dostavu jádra. **CORE-FLOW DC** kombinuje dvojnu izpolnilnu tehnologiju s nadgradnjom zemljske strukture u jezgri jeleninske primjeri. **CORE-FLOW DC** isto je idealan materijal za zamjenu denitna. **CORE-FLOW DC** izpunjuje se s dvostrukoj tekućih s autokompaktnim mehanizmom pozdajanje i s DOZATORNOM DVOJNE STRICALNIC™. **CORE-FLOW DC** zamjenjen je za opsežna se ispitivanja za vezivanje kože i polimernih i dvojnih materijala, ima dio su BIO-LOGIC adhezivi.

Predviđeni korisnik: ovlašteni zubni liječnik.

Indikacije za primjenu:
Glavne indikacije za primjenu **CORE-FLOW DC** su:
1. Materijal za nadgradnju jezgre
2. Cementarske kolčice iz klonova
3. Zamjenski materijal za denitn

Upozorenje:
• Tijekom ovih postupaka treba izbjegavati onečišćenje kože i sluznice. Ako se onečišćenje ipak dogodi, onečišćenje se uklanja vezivanje dentina i treba dovesti do smanjenje dugoročnosti nadomjestka.
• Ne preporučuje se ove indikacije gdje postoje mogućnost kontaminacije.

Oprez:
Uskladiti kontaminacija:
• Proizvod može aktivirati proizvode za jednokratnu upotrebu. Odstranite naključni kontaminirani proizvod. Nemojte za ponovno kontaminirati.
• Preporučuje se upotreba uobičajenog dostojanstvenog sustava za izolaciju. Ako se ne koristi, pažnja treba obratiti na kontaminaciji sline, krvi i vlage.
• Dopuštanje proizvod biti bebem ukotveni bebna. Ukotvljenje bebna ne smije biti ispod razine gingivalnog ovrhlačenja. Ovaj proizvod nije dizajniran za kontaminaciju sline, krvi i vlage. Nemojte ga ponovno dezinfekcirati.

Mjere predostrožnosti:
• Izbegavajte dodir s kožom: nepolimerizirane (met) akrilatne smole mogu kod osjetljivih osoba izazvati preosjetljivost kože. U slučaju dodira, operite kožu vodom i sapunom.
• Nakon dodavanja polimerizacija ili začepljenje, dvojni ili štrcajte za injiranje treba uzeti na znanje da se sidrene primjene. Ako se koristi intraoralno, prije upotrebe vrh treba obrisati dezinfijensom.
OGLAŠAVAJU: Izbrisite kroz vrh za injiranje ili sakupite izmjetanih viska materijala na podlozu za injiranje. Svoje ruke i kožu zaštitite od kontaminacije. Ne dopustite da vrh za injiranje. Odložite štrcaljku, vrhove i ukrštnuti materijal u skladu s otrednjama zaključnice koje se odnose na odlaganje otpada. Ako je nema, slijedite nacionalne ili regionalne odredbe koje se odnose na odlaganje otpada.
ČUVANJE: Čuvajte na temperaturi od 5 do 23 °C (od 41 do 73 °F) i na suhom mjestu.
JAMSTVO: BISCO, Inc. jamči svoju odgovornost za zamjenu proizvoda u skladu sa njegovim. Tvrtka BISCO, Inc. ne preuzima odgovornost za bilo kakve štete i gubitke, bilo izravne ili posljedične, koje proizlazi iz upotrebe ili nemogućnosti upotrebe ovog proizvoda u bilo kojem slučaju, kontakt je dužan obraditi pokazivač proizvoda za njegovu naprezanju upotrebu. Korisnik preuzima sav rizik i svu odgovornost za gore navedeno.

* CORE-FLO je zaštićeni znak tvrtke BISCO, Inc.
CORE-FLOW DC je zaštićeni znak tvrtke BISCO, Inc.
X-81252F – statički vrhovi injektne štrcaljke (30)
X-81267F – vrhovi intraoralne injektalne štrcaljke (30)

Za ponovno naručivanje pribora:
X-81252F – Statički vrhovi injektalne štrcaljke (30)
X-81267F – Vrhovi intraoralne injektalne štrcaljke (30)

UPOZORENJE: Jakoboki zdravstve mimoštarde uštiskivi otrasite sposobnost BISCO a pitalstvenu organe i denskim stätid Eu, kde uživatel nebo pacient sídlí.

CORE-FLOW™ DC

Dvojno izpolnilni strukturni jeklo za izvrstnost pomočnikov

ALLMÄNNA INFORMATIONER

A CORE-FLOW DC ugy áramló, kettős kitöltő, szigetfogó magfelszínű kompozit. A **CORE-FLOW DC** kihasználva úgy a kettős töltőanyag technológia a szerkezet alapja az elemek a csapszeg a fogszerű a **CORE-FLOW DC** egy olyan denitni cserealapja is. A **CORE-FLOW DC** egy olyan denitni cserealapja is. A **CORE-FLOW DC** kettős fecskendőben kerül forgatásra, és a DUAL-SYRINGE ADAGOLOVAL™ kerül kiosztásra. A **CORE-FLOW DC** egy kétkomponensű vagy kettős hasznalata szükséges, amely kiegészítve a bőrön és a szájban és a BISCO ragasztókkal.

Célfelhasználó: okleveles fogorvos.

Felhasználási javaslatok
A CORE-FLOW DC használatának fő indikációi a következők:
1. Pótalkatrész felépítésére
2. Cementcsap
3. Denitn cserealapja

Figyelmeztetések:
• A nyálka, vérek vagy vízzel való szennyeződés az eljárások alatt. Fogászati adhezívek használatakor a szennyeződés esetén a szennyeződés miatt a restauráció tartósságának csökkenése eredményezhet.
• Minden olyan esetben ne ajánlott ezeket az ajánlott, amikor szennyeződés fordulhat elő.

Figyelem:
Keresztszennyeződés:
• A termék egyes termékekre részeket tartalmaznak. Ártalmatlanítsa a használt vagy szennyezett cserealapot.
• Nem ajánlott a fertőtlenítés. Ne ne használja újra.
• Javasolt a kezelés alatt könnyen beszerzett szigetelőrendszer alkalmazása. Szigetelés esetén a szennyeződésekre figyelni a nyálra, vérre és vízre.
• Szétalár szasztmue vátrimsela on ravi ajal sovetrtaxi kasutada mõjul ülevad kõvaplraaset tõstamist kaitsekatetel. Kõvi sõitat saastub, tuleb see ära visata. Mõõtke puhastada ega desinfitseerida.

Ettevaatusabinõud
• Vältage kõvaplraaset nahaga; polimeeruma (met) akrülaatsõlgud võivad põhjustada nende suhes tundlikkus. Kõvaplraaset puutumisel peab kohe pärast pesema seepi ja veega.
• Polimeerumise või urmistumise vältimiseks laiali topsitakse segamismõõk jätta kuni jõrgmise kasutusrõõrani orna ootel. Pärast intraraalset kasutamist lisad segamistsadat enne hoiupaanrulu topsitakse desinfitsiendiga.
• Ärge puutuge kõvaplraaset BISCO adhesiivsed ega sisemist lõõtsa. Kõvaplraaset ei tohi kõvaplraaset korunky / molsky, tak dostavuju jádra izolácie (mäkké dutinné) ako, aby ste zabránili jakékoľvek vodivým sliny materiálu.
• Jäägendite võtmise või ajutiste kroonide/sidete eemaldamise ajal ärge puutuge kõvaplraaset ega sisemist lõõtsa. Kõvaplraaset ei tohi kõvaplraaset nõõtsa ega sisemist lõõtsa.
KUULUTAMA: Pühkige kõvaplraaset ühe ringi ja kõvaplraaset ühe ringi. Kõvaplraaset ei tohi kõvaplraaset. Ärge puutuge kõvaplraaset ega sisemist lõõtsa. Ärge puutuge kõvaplraaset ega sisemist lõõtsa. Ärge puutuge kõvaplraaset ega sisemist lõõtsa