BISCO

CE 0459

CORE-FLO™ DC *Dual-Cured*

Flowable Core Build-Up Composite

Instructions for Use



BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Road
Schaumburg, IL 60193
USA
1-800-247-3368
1-847-534-6000
www.bisco.com

EC REP BISCO France
208, allée de la Coudouelette
13680 Lançon de Provence
France
33-4-90-42-92-92

IN-176R12
Rev. 5/22

Caution: U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a licensed Dentist.

en CORE-FLO™ DC
Dual-Cured Flowable Core Build-Up Composite

GENERAL INFORMATION

CORE-FLO DC is a flowable dual-cured, radiopaque core build-up composite. **CORE-FLO DC** is specifically designed for placement with automatic tips and syringes and is self-etching. **CORE-FLO DC** is also an ideal dentin replacement material. **CORE-FLO DC** comes in an automatic dual-syringe and is dispensed with the DUAL-SYRINGE DISPENSER*. **CORE-FLO DC** is intended for use with a bonding agent that is compatible with dual-cured materials, such as BISCO adhesives.

Intended use / Indications for use:

The principle indications for use of **CORE-FLO DC** are:
1. Core build-up material
2. Cementation of posts or pins
3. Dentin replacement material

Contraindications:
- Contamination by saliva, blood, or water should be avoided during these procedures. Without bonding agent adhesives, contamination will compromise dentin bonding. Use of a rubber dam is recommended for all restorations.
- A rubber dam is recommended for all indications where contamination may be possible

Cautions:
- Product may contain items that are designed for one-time use. Dispose of used or contaminated tips. Do not clean, disinfect or reuse.
- Use of commonly available hygienic protective covering to avoid any contamination of syringes during treatment is recommended. If used intraoral, wipe mixing with disinfectant prior to storage.

DISPOSAL: Refer to community provisions relating to disposal. Dispose of unused material in accordance with local regulations.

WARRANTY: BISCO, Inc. recognizes its responsibility to replace product it proves to be defective. BISCO, Inc. does not accept liability for any damages or loss, either direct or consequential, stemming from the use of or inability to use the products as described. Before using, it is the responsibility of the dentist to determine the fitness of the product for intended use. The user assumes all risk and liability in connection therewith.

NOTICE: Report any serious incident to BISCO and the competent authority of the EU member state in which the user and/or patient is established.

Country of Safety and Clinical Performance can be found at https://ec.europa.eu/tools/eudamed or available upon request.

To Reorder Accessories:
X-81E22* - Dual-Syringe Static Mixing Tips (30)
X-81E27* - Dual-Syringe Mixing and Intraoral Tips (30)
X-81E28* - Dual-Syringe Mixing and Root Canal Tips (30)

* CORE-FLO is a trademark of BISCO, Inc.
Dual-Syringe Dispenser is distributed by BISCO, Inc.

de CORE-FLO™ DC
Materialien zum Aufbau von Stiftkanälen, Stiftrohlingen, Stiftrohlingsformen

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

CORE-FLO DC ist ein fließfähiges, doppelt ausgehärtetes, röntgendichtes Stumpfaufbaukomposit. **CORE-FLO DC** ist speziell für die Verwendung mit automatischen Spitzen und ist für den Aufbau der Stumpfstruktur in einer einfachen Anwendung vorgesehen. **CORE-FLO DC** ist zudem ein ideales Dentinersatzmaterial. **CORE-FLO DC** wird in einer Automisch-Doppelspritze geliefert und wird mit dem DUAL-SYRINGE DISPENSER* dispensiert. **CORE-FLO DC** ist für die Verwendung mit einem Bonding-Adhäsiv vorgesehen, das dualhärtenden Materialien, wie z. B. BISCO-Adhäsiven, kompatibel ist.

Vorgesehener Benutzer: zugelassener Zahnarzt

Indikationen für den Gebrauch:
Die grundlegenden Indikationen für den Gebrauch von **CORE-FLO DC** sind:
1. Stumpfaufbaumaterial
2. Zementierung von Stiften oder Pins
3. Dentinersatzmaterial

Warnhinweise:
- Kontaminierte Verfahren sollte eine Verunreinigung durch Speichel, Blut oder Wasser vermeiden. Ohne den Verwendung von Dentaldhäsiven wird die Dentinhaftung durch Kontamination beeinträchtigt und dadurch die Haltbarkeit der Restauration u. U. beeinträchtigt.
- Für alle Indikationen, bei denen Kontaminationen möglich wäre ist ein Kofferdam empfohlen.

Vorsicht:
Kreuzkontamination:
- Die Produkte können Bestandteile enthalten, die für den einmaligen Gebrauch bestimmt sind. Gebrauchte oder kontaminierte Spitzen entsorgen. Nicht reinigen, desinfizieren oder erneut verwenden.
- Um eine Kontamination zu vermeiden, sollte während der Behandlung ein allgemein verfügbares Hygienschutzfilm zu verwenden, um eine Verunreinigung der Spritzen zu vermeiden. Wenn intraoral verwendet, vor der Lagerung Mischung mit antimicrobiellem Spray wischen.

ENTSORGUNG: Die lokalen Bestimmungen zur Entsorgung beachten. Ungenutztes Material in Übereinstimmung mit den regionalen Bestimmungen zur Abfallentsorgung beachten.

GARANTIE: BISCO, Inc. erkennt seine Verpflichtung zur Ersatz des Produkts an, das sich als fehlerhaft erweist. BISCO, Inc. nimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, die aus der bestimmenen Verwendung oder Verwendungsfähigkeit der Produkte entstehen. Vor der Verwendung obliegt es der Verantwortung des Verwenders, die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Zweck zu bestimmen. Der Anwender übernimmt alle damit verbundenen Risiken und Haftung.

HINWEIS: Melden Sie jeden schwerwiegenden Vorfall an BISCO und die zuständige Behörde des EU-Mitgliedstaates in dem der Benutzer und/oder Patient ansässig ist.

Die Zusammenfassung der Sicherheit und der klinischen Leistung kann unter https://ec.europa.eu/tools/eudamed abgerufen werden oder auf Anfrage erhalten.

Um Zubehör nachzubestellen:
X-81E22* - Statische Anmischspitzen für Doppelspritzen (30)
X-81E27* - Anmisch- und intraorale Spitzen für Doppelspritzen (30)
X-81E28* - Anmisch- und Wurzelkanalspitzen für Doppelspritzen (30)

*CORE-FLO ist eine Marke von BISCO, Inc.
Der Doppelspritzen-Dispenser wird von Bisco, Inc. vertrieben.

es CORE-FLO™ DC
Materiales compuestos fluidos de base dual para reconstrucción de muñones

INFORMACIÓN GENERAL

CORE-FLO DC es un compuesto fluido de doble durcimiento, radio-opaque, para la reconstrucción de muñones. **CORE-FLO DC** está específicamente diseñado para permitirle la colocación de los tenons en la reconstrucción de la structura coronaria en una aplicación aislada. **CORE-FLO DC** está igualmente un material ideal de remplacement de la dentine. **CORE-FLO DC** est conditionné dans une seringue automatique et est dispensé avec le DISPENSADOR DE JERINGA DUAL*. **CORE-FLO DC** está diseñado para ser usado con un agente adhesivo que sea compatible con cualquier material de curado dual, como los adhesivos de BISCO.

Usuario previsto: dentista titulado

Indicaciones para su uso:
Las principales indicaciones de uso de **CORE-FLO DC** son:
1. Material de construcción de muñones
2. Cementación de postes o pines
3. Material de remplazo de la dentina

Advertencias:
- Durante estos procedimientos, se debe evitar la contaminación por saliva, sangre o agua. Cuando no se utilicen adhesivos de unión, la contaminación comprometerá la adhesión de dentina y puede provocar una disminución de la longevidad de la restauración.
- Se recomienda un dique de goma para todas las indicaciones en las que se pueda producir contaminación.

Advertencias:
Contaminación cruzada:
- El producto puede contener elementos diseñados para usarse una sola vez. Deseche los aplicadores usados o contaminados. No los desinfecte ni reutilice.
- Se recomienda utilizar una cubierta protectora higiénica de uso corriente para evitar la contaminación de las jeringas durante el tratamiento. Si la jeringa queda contaminada, limpiarla con desinfectante.

Precauciones:
- Evite el contacto con la piel; las resinas (metacrilatos) acrílicas son polimerizadas pueden occasionner des réactions allergiques chez les personnes sensibles. Si se produce, lávese la piel con agua y jabón.
- Para evitar la polimerización u oclusión, la punta de inyección de la jeringa no debe permanecer dentro de la siguiente aplicación. Si se utiliza intraoralmente, limpiar la punta de inyección con desinfectante antes de almacenarla.
- Consulte las instrucciones del fabricante. A diferencia de los adhesivos dentinarios, el adhesivo de esmalte total no ó autoimdorsage en un seul flacon ne se sert pas a la dentine, mais seulement à l'émail et aux polymèrisants.
- Consulte las instrucciones coronas por efectuar las empreintes que requieren un polímero sintético temporales (if peut suffire de l'humidifier intégralement) ó ó empleados como base para coronas provisionales.
- Se reportar a la sección INSTRUCTIONS FOR USE/ES/FR/DE/IT/NL/EL/PT/BG/RU/SV/DA/NO/FI/HU/CS/PL/RO/SK/SL/HR/ET/LV/LT/MT/SR/TR/UK/AR/ZH/JA/KO/VI/ID/HI/TH/MS/FA/UR/BN/SW/AM/HE/SQ/MK/BS/CA/GL/EU/AF/ZU/XH/NE/SI/MY/KM/LO/MN/KK/UZ/AZ/KY/TG/TK/HY/KA/SO/HA/YO/IG/OM/TI/SN/ZH-HK/ZH-MO/MI/HR/MT/CY/GA/GD/IS/FO/LB/SC/WA/FY/EN-GB/EN-US/EN-AU/EN-CA/EN-NZ/EN-IE/EN-ZA/EN-IN/EN-SG/EN-MT/EN-PH/EN-BW/EN-NA/EN-ZW/EN-JM/EN-GH/EN-HK/EN-MY/EN-BZ/EN-TT/EN-AG/EN-AI/EN-BS/EN-BB/EN-BM/EN-DM/EN-GD/EN-GY/EN-KN/EN-LC/EN-MS/EN-VC/EN-VG/ES-ES/ES-MX/ES-AR/ES-BO/ES-CL/ES-CO/ES-CR/ES-DO/ES-EC/ES-GT/ES-HN/ES-NI/ES-PA/ES-PE/ES-PR/ES-PY/ES-SV/ES-US/ES-UY/ES-VE/PT-PT/PT-BR/PT-AO/PT-CV/PT-GW/PT-MO/PT-MZ/PT-ST/PT-TL/FR-FR/FR-BE/FR-CA/FR-CH/FR-LU/FR-MC/FR-SN/FR-CI/FR-ML/FR-MA/FR-HT/FR-RE/FR-GP/FR-MQ/FR-GF/FR-NC/FR-PF/FR-YT/FR-BI/FR-DJ/FR-KM/FR-MG/FR-RW/FR-TN/FR-VU/FR-WF/DE-DE/DE-AT/DE-CH/DE-LU/DE-LI/DE-BE/IT-IT/IT-CH/NL-NL/NL-BE/EL-GR/EL-CY/PT-PT/PT-BR/PT-AO/PT-CV/PT-GW/PT-MO/PT-MZ/PT-ST/PT-TL/BG-BG/RU-RU/SV-SE/DA-DK/NO-NO/FI-FI/HU-HU/CS-CZ/PL-PL/RO-RO/SK-SK/SL-SI/HR-HR/ET-EE/LV-LV/LT-LT/MT-MT/SR-RS/TR-TR/UK-UA/AR-AE/AR-BH/AR-DZ/AR-EG/AR-IQ/AR-JO/AR-KW/AR-LB/AR-LY/AR-MA/AR-OM/AR-QA/AR-SA/AR-SD/AR-SY/AR-TN/AR-YE/ZH-CN/ZH-TW/JA-JP/KO-KR/VI-VN/ID-ID/HI-IN/TH-TH/MS-MY/FA-IR/UR-PK/BN-BD/SW-KE/AM-ET/HE-IL/SQ-AL/MK-MK/BS-BA/CA-ES/GL-ES/EU-ES/AF-ZA/ZU-ZA/XH-ZA/NE-NP/SI-LK/MY-MM/KM-KH/LO-LA/MN-MN/KK-KZ/UZ-UZ/AZ-AZ/KY-KG/TG-TJ/TK-TM/HY-AM/KA-GE/SO-SO/HA-NG/YO-NG/IG-NG/OM-ET/TI-ET/SN-ZW/ZH-HK/ZH-MO/MI-NZ/HR-HR/MT-MT/CY-GB/GA-IE/GD-GB/IS-IS/FO-FO/LB-LU/SC-GB/WA-BE/FY-NL

CORE-FLOW™ DC

Dvojitá injektorová stříkačka pro stomatologii

OPIS INFORMACJE

CORE-FLOW DC tekutý je, radiokontrastní kompozit na hydrofobnej bázy ze dvustrunovu polymerizacją. **CORE-FLOW DC** tekutý je vysoce viskózní, radiokontrastní, nanoplněný pomocné strukture a jemné snadné aplikace. **CORE-FLOW DC** je také vhodném materiálem k nahradě destinu. **CORE-FLOW DC** se doporučuje ve dvoustrunovu fibrázki s automatickem mediavinom i dozra se pomocu procvoda DUAL-SYRINGE DISPENSER. **CORE-FLOW DC** namijenjen je za upotrebu za sredstvom za vezivanje koje je kompatibilno s sustavima za dvostruko polimerizaciju, kao bio su tipski BISCO.

Predvideni korisnik: ovlašteni stomatolozi

Indikacije za upotrebu:
Glavne indikacije za primjenu proizvoda **CORE-FLOW DC** su:
1. Materijal za nadogradnju izgube
2. Nepovezivanje kostiju
3. Materijal za zamjenu destina

Upozorenja:
- Isključiti bilo kakvu pretku izbjegavati onečišćenje materijala. Ne koristite ako je ambalaža bila u maloj mjeri oštećena. Ne samnjiti vezivanje destina i ne mijenjati dovoljno vremena dugotrajnosti materijala. Ne koristite ako je ambalaža bila oštećena. Ne koristi intraoralno, prije pohrane pretrebite vrh za miješanje odzrakčavanje.

Mjere protezohrani:
- Izbegavajte dodir s kožom; nepolimerizirane (neć) akrilatne smole mogu kod osjetljivih osoba izazvati preosjetljivost kože. U slučaju dodira, odmah operite vodom i sapunom.
- Ne koristite za polimerizaciju iz zabojažnje, vrh za miješanje ne dvojnog litrazlić treba samo jednom da odjednom primjenu. Ako se koristi intraoralno, prije pohrane pretrebite vrh odzrakčavanje.
- Protiskujte poste pozivnog vjerobce. Na rizitku od trepta i ne ulazi u kontakt s očima. Ne koristite nanoplněnog sistema pro izolaciju zubnog tkiva. Ne koristite ako je ambalaža bila u maloj dušnik bio sačuvanje. Ne koristite ako je ambalaža bila oštećena.
- Pro snimanje otisaka nakon vezivanja dozatorom koristite primjenom kruna/most (možda je da bi dovoljno trebalo nakon kako bi se spriječio vezivanje za ta materijala.
- Ne koristite u spojnicom poučnjeli, manipulaci s pečćć napete s NAVODU **CORE-FLOW DC** DUAL-SYRINGE DISPENSER.
- Pokud by **CORE-FLOW DC** v chladnice, nechte ho před použitím ohřát na pokojovou teplotu.
- Pacient s stomatologickým onemocněním by měli mít nasazení ochranné brýle.
- Nepoužívejte podnětného nalepkovce komponenta za ordeleno dlaha sistema rola.
- Slugumsono-tehnolozi bit dostupan je na zahtjev.
- Slugumsono-tehnolozi bit dostupan je na zahtjev.
- Upotle za potrebe dostupna su na zahtjev.

TECHNICKÉ POMOCKY
Pro sušicího temperatur(-20 °C / 68 °F – 25 °C / 77 °F).
Vyjmete dýtovanja: nainstalujte 2 minuta.
Doba tuhnutí: Maximální 7 minut
Vrchnvi: doba sušení: 5 minut se mohou lišit podmínek skladování, vlhkosti, typ kopyta, vlhkosti atd.

NÁVOD K POUŽITÍ

POSTUPY MICHALNÍ MATERIÁLŮ JADRA:
1) Umetnite štrcaljku u dušnik **CORE-FLOW DC** Dual-Syringe Dispenser a spojite z dušnik stříkačky vrčko stříkačky na dozator.
2) Nanesite malé množství materiału na michaci podložku, nanesite materiał na kraje kopyta a na jádro.
3) Připevněte mícací špičku k dušnik stříkačce tak, že zarovnáte klín s dozátorem. Poté otočte hlavičkou zatykačem mechanismem po směru hodinových ručiček.
4) Jemným stálým tlakem vytlačte požadované množství materiału. (Informace o době zpracovatelnosti a době tuhnutí materiału jsou v „TECHNICKÉ INFORMACE").

1. DOSTAVBA JADRA POMOCÍ CORE-FLOW DC
1) Izolujte zub.
2) Aplikujte adhezivní bondže pokyny výrobce, doporučujeme používat jakékoli adhezivum BISCO.
3) Přiložte dvoukomponentní stříkačce pro dozávanisku **CORE-FLOW DC** a vytlačte materiał.
4) Pokud používáte matrici pásku: umístěte matrici pásku a zajistěte matrici pásku. Pro zajištění optimální tvarování pásku pro přípravu a vytvoření **CORE-FLOW DC**. Vyhrazuje světlem po dobu 10 sekund.
5) Pokud používáte pro přípravu nějakou formu: umístěte formu na zub a zajistěte ji. Pro zajištění optimální tvarování formy pro přípravu a vytvoření **CORE-FLOW DC**. Přímo na napárovaný zub, přidejte jí na místě a vytvrďte světlem po dobu 40 sekund.
6) Připravte a dokončete jádro obvyklým způsobem.

2. TRVALÁ CEMENTACE ZUBŮ A DOSTAVBY JADRA S POUŽITÍM CORE-FLOW DC
1) Jádro zubu a dostavbu jádra pokyny výrobce bepu.
2) Adhezivum nanaležte podle pokyny výrobce. Doporučujeme používat jakékoli adhezivum BISCO.
3) Aplikujte adhezivum vysušte nanáležte papírovým čtverci, dokud se papírový čtverec nevytáhne z kanálu. Pro odstranění přebytečného vytvrďte svetlom po dobu 10 sekund. **POZNÁMKA:** Krok s papírovým čtverci je důležitý pro odstranění přebytečného adhezivu, aby nepřekážel při definitivním usazení bepu.
4) Povrch bepu pečetěte jednotlivým pokyny výrobce. Tím ze zvýší smáčivost bepu.
5) Vyjmete **CORE-FLOW DC** stříkačkę pro dávkování **CORE-FLOW DC**.
6) Pomocí mícací špičky kořenového kanálku vstřikujte **CORE-FLOW DC** do kanálku. Zabráníte od aplikáciho konce kanálku a pomalu tlačte vytlačte a zároveň jí pomalu vytahujte z kanálu. Nechte v kanálu.
7) Přetlačte aplikační kanál bepu **CORE-FLOW DC**. Zaujmě vaše do kanálu a po dobu 20–30 sekund po vazeni bepu vytlačte pevný tlak.
7) Pokračujte ve vytlačování **CORE-FLOW DC** tolikrát bepu a dostavěže jádro do požadovaného tvaru.
8) Odstraňte přebytečný materiał a vytvrďte světlem po dobu 40 sekund. Pro zajištění optimální tvrdosti materiału.
9) Připravte a dokončete jádro obvyklým způsobem.

3. MATERIAL PRO NÁHRADU DENTINU
1) Izolujte zub a připravte jádro. Opláchněte 1 minutu.
2) Adhezivum nanaležte podle pokyny výrobce. Doporučujeme používat jakékoli adhezivum BISCO.
3) Přiložte **CORE-FLOW DC** pouze na otvoru sopení nezi dentinem a sklovinou.
4) Vytvrďte **CORE-FLOW DC** světlem po dobu 10 sekund. Pokračujte v přidávání světlem tuhnoucího kompozitu a polymerizujte světlem, dokud není připravené dutiny zapečetěná. Vytvrďte světlem podle pokyny výrobce.
5) Pokračujte v přidávání **CORE-FLOW DC** a polymerizujte světlem po dobu 40 sekund.

HYGIENA: Aby se zabránilo polymerizaci nebo srážení, musí mohou špička dušnit stříkačky ztatat na místě až do příští aplikace. Doporučujeme používat během ošetření dobře dostupné hygienické ochranné kryt, abyste předešli jakékoli kontaminaci stříkačky. Při intraoráním použití otřete mícací špičku před vložením dezinfekcí.

LIKVIDACE: Ředte se minimmi platnými předpisy v souladu s místními. Zbytkové hmoty se odstraňovány nebo upotřebení předpisy o odpadech.

SKLADOVÁNÍ: Uchovávejte soupravu při pokojové teplotě (20 °C / 68 °F až 25 °C / 77 °F). Konkrétní data exspirace viz Bohužel. Uchovávejte mimo dosah dětí.

SALTIMING. Komposit Nosta trabeterapeutici (20 °C ...25 °C / 68 °F ...77 °F). Tootespetsiifilisi kasutusjuhendis toodud temperatuurivahemik.

GARANTII: BISCO, Inc. kunnistab, et vastutab bepu asendamise eest, kui need on tõestatult defektsed. BISCO, Inc. ei vastuta otsese ega kaudsete kahjustuste eest kahjude eest, mis tulenevad võimetusest kasutada bepu ettenähtud viisil. Enne bepu kasutamist kontrollige kõiki seadmeid ja sobivuse kohta. Kõik kasutamisega seotud ohud, kõrvaltoimed ja kõrvaltoimed on kasutaja vastutusel.

MÄRKUS. Kõigist olulisimatusest tuleb teatada ettevõtteele BISCO ning kasutaja juhiseid ELi asukohalikmesteigi piidevale asutusele.

Ohutuse ja kliinilise toimivuse kokluvõte asub aadressil https://ec.europa.eu/tools/eudamed ning on saadaval ka muutunud.

Tarvikute teitimine
X-81252P – toetplesta staatilised segamisotsikud (30)
X-81237P – toetplesta segamis- ja pruukanalitsaatsiad (30)

*CORE-FLOW DC on ettevõtte BISCO, Inc. kaubamärk.
Tootesuotsta jaotunt müüb BISCO, Inc.

CORE-FLOW™ DC

Kaksikkaseduline voolav kompositmaterjal hambakroonil täieulehtsuseks

ÜLDINE TEAVE

CORE-FLOW DC on voolav kaksikkõvastuv rõntgenkontrastne kompositmaterjal hambakroonil täieulehtsuseks. **CORE-FLOW DC** on spetsiaalselt viisil töötatud poolsile teemiteemisteks ja kõrgele viskoosne, nanotäidetud materjal. **CORE-FLOW DC** on ideaalne ka dentiini taastamiseks. **CORE-FLOW DC** tarnitakse automaatse mikseriga dvoitsrinnaline DUAL-SYRINGE DISPENSER süstlas. **CORE-FLOW DC** on mõeldud kasutamiseks koos sobivate kõvastumisega kõvastuvate materjalidega (nt BISCO sobivusel).

Ettenähtud kasutaja: tegevuslaaga hambaarst

Kasutusnäidustused
CORE-FLOW DC kasutamise põhinäidustused on järgmised.
1. Materjal komposiidiga
2. Postide või liivitele tsemendiga
3. Dentiini asendusmaterjal

Hoiatused
- Ärge puteduvaide ajal tuleb vältida saastumist sõle, vere või vesega. Saastumise demiastele ahelvõite ei tohi ravimi. Ärge ravimi ravimi ravimi ravimi ravimi ja sõle tuleneva jäätmete ei tohi restaureerimi eluga lühendada. Kõigil saastumisvõimalusega nõidustatud on soovitav kasutada kofferdami

Ettevaatusabinõud
Eelsaastumisest
- Toode võib sisaldada elemente, mis on ettenähtud ühekordseks kasutamiseks. Kasutatud või saastunud otsaikut tuleb ära visata. Mitte puhastada, desinfitseerida ega steriliseerida.
- Sõrdade saastumise vältimiseks on vaja ajal soovitatav kasutada mõõgi olevad tavapärased hügieenilise nõuetele kohaselt. Kui soatal saastub, tuleb see ära visata. Mitte puhastada ega desinfitseerida.

Ettevaatusabinõud
- Vältida kokkupuudet nahaga: polimeerumata (mõõ) akrüülsed segud võivad põhjustada nende suhtes tundlikel inimestel nahe sensibiliseerumist. Kokkupuute korral peske seebi ja veega.
- Polimeerumise ajal ultimaatne valitsuse kõvastumisaeg ei tohi kehtivi hakkamaa. Sõrdade kõvastumisaeg ei tohi kehtivi hakkamaa. Kõvastumisel tuleb segamisotsikut enne houstamist ära eemaldada.
- Ärge kasutage polimeerumata segud.
- Ärge kasutage kõvastumata segu.
- Ärge kasutage segu, millel pole ühtlaselt kõvastunud materjalega (nt BISCO sobivusel).

Hoiatused
- Ärge kasutage kõvastumata segu.
- Ärge kasutage segu, millel pole ühtlaselt kõvastunud materjalega (nt BISCO sobivusel).

**Ettevaatusabinõud